



KIILTO OPAL

# КИИЛТО ОПАЛ

## ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный водорастворимый экологически чистый паркетный лак, не содержащий NMP, для лакирования и деревянных полов в помещениях, где требуется повышенная износостойкость и прочность к трению, напр. в спортивных залах или общественных помещениях. Применяется с отвердителем.

### СВОЙСТВА

- выполняет требования сертификата M1 по эмиссии поверхностных материалов
- хорошие свойства по трению, выполняет требования по *DIN 18032-2*
- легко наносится
- хорошо выравнивается
- белого цвета, после высыхания - прозрачная пленка
- содержит эффективную защиту против УФ
- время применения смешанной смеси лака с отвердителем ок. 6 часов (+20°C)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру)	ок. 55 (полуглянцевый) ок. 20 (полуматовый)
Удельный вес	ок. 1
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении лака	+18 °C

### УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД

ок. 10 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение валиком или щеткой  
ок. 25 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

#### Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Киилто (Урпо, Смарт или Темпо), а также руководствуясь инструкциями по их применению. Провести при необходимости промежуточное шлифование, используя наждачную бумагу или же сетку №150 после первого слоя нанесения лака. Взболтать банку паркетного лака Киилто Опал и отвердителя для лака. Вылить отвердитель в банку с лаком. Незамедлительно, тщательно и сильно взболтать смесь ок. 30 секунд. Дать лаку отстояться 5-10 минут. Отлакировать пол лаком Киилто Опал 2-3 раза по длине дерева. **Не закрывать банку с лаком после добавления в нее отвердителя!** (в результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа). Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 3-5 м<sup>2</sup>/л.

#### Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы:

Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 80-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной тряпкой. Нанести паркетный лак Киилто Опал один раз нержавеющей стальным шпателем и затем провести отделочное лакирование 1-2 раза валиком или щеткой. **Внимание!** В

возможно ранее использованного воска у производителя. **Внимание!** Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева. Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 4-6 м<sup>2</sup>/л.

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКА**

При нанесении стальным шпателем 15-30 минут  
При нанесении валиком или щеткой ок. 2-4 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)

Если между слоями нанесения прошло более, чем 48 часов, то следует провести легкое промежуточное шлифование. Лак отвердевает и выдерживает легкий износ в течение 2-3 суток, а окончательная прочность лака достигается через 2 недели.

#### **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ**

Температура помещения, лака и древесины +18...+24°C  
Влажность древесины 7 ± 2 %  
Относительная влажность воздуха 40 - 70 %  
Существующие условия значительно влияют на результат лакирования и высыхания лака.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

#### **УПАКОВКА**

5 л пласмассовая канистра (4,5 л лака + 0,5 л отвердителя).

**Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны или коричневого бука.**

В спортивных залах, в которых окраска ограничительных линий длится дольше чем 1 сутки, окраску линий рекомендуем производить на грунтовочный лак.

За рекомендациями по окраске ограничительных линий в спортивных залах просим обращаться в наш отдел технической информации.

При проведении работ обратить внимание на рекомендации производителя паркета.

#### **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Не допускать попадания продукта на кожу.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Окраска ограничительных линий**

При окраске ограничительных линий спортивных залов рекомендуется использование краски Remontti-Ässä (Тиккурила), которая наносится в промежутках между слоями нанесения лака. Ограничительные линии можно наносить и поверх грунтовочного слоя лака. При необходимости рекомендуется проверить совместимость лака и краски.

##### **Колерование**

Рекомендуется проверить совместимость лака и колеровочных материалов у наших технических консультантов.



Новый слой лака нельзя наносить до тех пор, пока предыдущий слой не высох.

**В результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа. Банку с лаком следует хранить открытой после добавления отвердителя, а излишки смеси уничтожить, вплав в бытовые отходы. Если смесь лака с отвердителем хранилась в закрытой банке, не открывать и не взбалтывать ёмкость, а утилизировать её путем вывоза на свалку.**

Продукт нельзя использовать для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных пород дерева, напр. копчёного дуба.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) или Internet: [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)  
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.