

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ ЛАКА

Лак наливается на пол вдоль стены, нанесение производится согласно инструкции.

ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ДАТЬ ЛАКУ ВЫРОВНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, НЕ НАНОСИТЬ НА ВСПЕННЫЙ ЛАК!



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛАКИРОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ ЗАМАЗКИ И ГРУНТОВОЧНОГО ЛАКА



стальной шпатель

НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО ЛАКА



мохеровый шпатель



флотексный шпатель



кисть



ЛАКИ И КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Дополнительную
информацию
о продукции
Вы можете получить
на сайтах:
www.kiilto.ru
www.kesto.ru



www.kiilto.ru www.kesto.ru

www.kiilto.ru www.kesto.ru

ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ

							
	TEMPO	URPO	AKU DE LUX	SAFIR	RUBIN	DIAMANT	UNO
Характеристики	Грунт, паркетный лак с оттеночным свойством	Грунтовочный паркетный лак	Паркетный лак	Паркетный лак	Паркетный лак с оттеночным свойством	Паркетный лак	Быстротвердеющий паркетный лак
Тип лака	Водорастворимый, 1-компонентный, полиакрилатный	Водорастворимый, 1-компонентный, полиакрилатный	Водорастворимый, 1-компонентный, акрилатуретановый	Водорастворимый, 1-компонентный, акрилатуретановый	Водорастворимый, 1-компонентный, акрилатуретановый	Водорастворимый, 2-компонентный, полиуретановый	Водорастворимый, 1-компонентный, акрилатуретановый
Область применения	Паркет, деревянные полы	Паркет, деревянные полы	Паркет, дерев. полы, др. дерев. конструкции в жилых помещениях	Паркет, дерев. полы, др. дерев. конструкции в жилых помещениях	Паркет, дерев. полы, др. дерев. конструкции в жилых помещениях	Паркет, дерев. полы, др. дерев. конструкции, в т.ч. полы с большой нагрузкой	Паркет, дерев. полы, др. дерев. конструкции, в т.ч. полы с большой нагрузкой
Инструмент	Валик, стальной шпатель, флотекс, кисть	Стальной шпатель	Стальной, войлочный или флотексный шпатель	Валик, стальной шпатель, флотекс, щетка для лака, кисть	Валик, стальной шпатель, флотекс, щетка для лака, кисть	Валик, стальной шпатель, флотекс, щетка для лака, кисть	Стальной, войлочный или флотексный шпатель
А) жилые помещения	2-3 нанесения	2-3 нанесения	1-3 нанесения	1-3 нанесения	1-3 нанесения	1-3 нанесения	1-3 нанесения
Б) спортзалы и т.п.	2-4 нанесения	2-4 нанесения				2-4 нанесения	2-4 нанесения
Расход на один слой (А)	ок. 12 м ² /л валиком		ок. 10 м ² /л войлочным шпателем	ок. 12 м ² /л валиком	ок. 12 м ² /л валиком	7-12 м ² /л валиком	ок. 10 м ² /л войлочным шпателем
Расход на один слой (Б)		ок. 25 м ² /л стальным шпателем	25-30 м ² /л стальным шпателем	25-30 м ² /л стальным шпателем	25-30 м ² /л стальным шпателем	25-30 м ² /л стальным шпателем	25-30 м ² /л стальным шпателем
Степень глянца по Гердиеру			Полуглянцевый (55) полуматовый (35)	Полуглянцевый (55)	Полуглянцевый (50)	Полуглянцевый, (55) полуматовый (20)	Полуглянцевый (40)
Упаковка	5 л	1, 3	1, 3 и 10 л	5 л	5 л	4,4 + 0,6 л	10 л

ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ И ШПАТЛЕВКИ

							
	FLEX	SOLID	STANDART	SYNTEC	SLIM	GAP	KIILTO 33
Характеристики	Клей для паркета	Клей для паркета	Клей для паркета	Клей для паркета	Клей для паркета	Шпатлевка для паркета	Клей для лам. паркета
Тип клея	МС-Полимер, 1-компонентный, без содержания растворителей	Водорастворимый, 1-компонентный с низким содержанием воды, на основе ПВА	Водорастворимый, 1-компонентный, на основе ПВА	1-компонентный, на основе очищенного ацетона	Полиуретановый, 2-компонентный, без содержания растворителей		Водорастворимый, водостойкость D3, на основе ПВА
Область применения	Приклеивание мозаичного, штучного, щитового и торцевого паркета	Приклеивание мозаичного паркета и пробки под ним, особенно когда дерево подвержено воздействию влаги (бук, ясень), а также фанеры	Приклеивание мозаичного, штучного паркета и пробки под ним, а также фанеры	Приклеивание мозаичного, штучного паркета и пробки под ним	Приклеивание мозаичного, штучного, щитового и торцевого паркета	Шпатлевание паркетного пола (дуб, бук, береза, мербау)	Универсальный клей для дерева, картона, бумаги, ткани, подходит также для склеивания ламинированных пакетных досок во внутренних помещениях
Инструмент	Зубчатый шпатель	Зубчатый шпатель	Зубчатый шпатель	Зубчатый шпатель	Зубчатый шпатель	Стальной шпатель	Наносится в шпунт по всей длине доски
Расход	2 м ² /л	2-3 м ² /л	2-3 м ² /л	1-2 м ² /л	1-2 м ² /л	8-10 м ² /л	
Упаковка	10 л	15 л	15 л	10 и 20 л	5 кг + 840 г	1 и 10 л	0,75 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАКИРОВАНИЮ ПАРКЕТНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

НОВЫЙ ПОЛ ИЗ ПАРКЕТА ИЛИ ДОСОК

ШЛИФОВАНИЕ И ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ

Паркетные или деревянные полы выравниваются шлифовальной машиной. Щели размером более чем 0,5 мм заполняются шпатлевкой для паркета **GAP** или замазкой, полученной из пыли от шлифования и грунтовочного лака, например **URPO**. Щели пола заполняются нанесением замазки стальным нержавеющей шпателем перекрещивающимися движениями. Дать замазке высохнуть. Через 1 час производится отделочное шлифование шлифовальной машиной для паркета в направлении волокон дерева, или, при шлифовании лицевого паркета, в направлении света, применяя шлифовальную бумагу 100 или 120. Пыль от шлифования удаляется щеткой и пылесосом.

ГРУНТОВАНИЕ ПОЛА

После отделочного шлифования грунтовочный лак, например **URPO**, наносится стальным нержавеющей шпателем напряженными движениями в направлении волокон дерева или узора пола. Собрать лишнюю грунтовку в банку для отходов. Дать высохнуть в течение 30-60 мин. После высыхания пол необходимо отшлифовать для удаления древесного ворса плоскошлифовальной машиной, используя шлифовальную сеточку 150 или соответствующую бумагу. Пыль от шлифования удаляется щеткой или пылесосом, а затем пол обрабатывается влажной тряпкой. После промежуточного шлифования грунтовочный лак наносится шпателем еще 1-2 раза. После нанесения каждого слоя дать высохнуть 30-40 мин., проверить поверхность пола и удалить возможные капли или брызги грунтовки с его поверхности легким шлифованием.

ОТДЕЛОЧНОЕ ЛАКИРОВАНИЕ

При отделочном лакировании применяется меховый, флотексный шпатель или валик в зависимости от выбранного лака. Например, лак **AKU DE LUX** наносится войлочным или флотексным шпателем с легким прижатием ровными, спокойными движениями в направлении волокон дерева, или — при лакировании лицевого паркета — в направлении света (окон). Движения примерно на 1/3 вынахлестку. Дугообразные следы шпателя в поворотах нужно исправлять прямыми движениями. Собрать лишний лак в банку для отходов. После нанесения лак должен высохнуть 2 часа. Отделочный лак наносится второй раз, производится промежуточное шлифование и удаление пыли. Лак наносится третий раз более толстым слоем ровным спокойным прижатием.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОВ КИСТЬЮ

Неровные полы лакируются лаками с использованием кисти в направлении волокон дерева. Необходимо использовать кисть, предназначенную для водорастворимых лаков. Лак наносится в первый раз тонким слоем на ровную деревянную поверхность. Лак должен сохнуть около 2 часов. После высыхания лака производится промежуточное шлифование шлифовальной сеточкой 150 или соответствующей бумагой. Пыль от шлифования тщательно удаляется. Лак наносится второй раз, производится промежуточное шлифование и удаление пыли. Лак наносится третий раз более толстым слоем ровным спокойным прижатием.

СТАРЫЙ, РАНЕЕ ЛАКИРОВАННЫЙ ПОЛ

Проверить состояние пола. Пол, покрытый царапинами и щелями, всегда рекомендуется отшлифовать до чистой древесины, и лакирование производится как на новый пол. Если лаковая поверхность изношена ровно, при перелакировании нужно соблюдать следующую инструкцию.

- **Лакированный на заводе паркет или пол, ранее лакированный каталитным лаком с отвердителем или водорастворимым паркетным лаком:**
Чистая лаковая поверхность слегка шлифуется шлифовальной бумагой 120 или 150 в направлении волокон дерева. Пыль от шлифования тщательно удаляется пылесосом или щеткой, затем влажной тряпкой. Лак наносится нержавеющей стальным шпателем один раз и потом войлочным шпателем 1-2 раза согласно вышеуказанной инструкции.
- **Пол, лакированный алкидным, масляным полиуретановым лаком на растворителях, промасленным или воцненным:**
Пол шлифуется до чистой древесины, и лакирование производится как на новый пол. Некоторые химически обработанные лесоматериалы, как например, алмазную сосну и коричневый бук, нельзя лакировать водорастворимым лаком.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты следует тщательно смыть прохладной водой сразу после работы. Высохший лак можно удалить только механически.

ВЫСЫХАНИЕ ЛАКА

Лак высыхает в течение 2 часов. Он выдерживает легкую нагрузку уже через несколько часов, а окончательной прочности он достигает только через 2 недели. В течение этого времени следует избегать сильного износа. Ковры можно стелить на пол через 2 недели. Нельзя использовать брезент с пластмассовым покрытием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ

Пыль и песок удаляется с пола пылесосом. Кусочки войлока под ножками мебели хорошо зачищают пол от царапин. Слякоть и грязь удаляют влажной тряпкой, смоченной слабым водным раствором нейтрального моющего средства, например, средством для мытья паркета **PARVA**. Для ухода за лакированной поверхностью используют воск для паркета **STELLA**.