

**SENTA HAMMER PAINT
(АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА СЕНТА ХАММЕР)**

ТИП	Антикоррозийная, быстросохнущая, декоративная краска последнего слоя, применяемая непосредственно на ржавчину. Основа – смесь эпоксидной модификации синтетической смолы и антикоррозийного пигмента.
ВИД	Узорчатая (с «молотковым» эффектом). Металик.
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ по весу	55%
ТОЧКА БЛЕСКА	70-80° В зависимости от цвета.
РАСХОД	8-10 м ² /л. (при толщине сухой пленки около 28-ми микрон)
ФАСОВКА	0,750л, 2,5л, 15л
ВЕС БРУТТО	0,750л – 0,9кг, 2,5л – 2,9кг, 15л – 18кг
ВЫСЫХАНИЕ при 20 ⁰ С	Поверхностное – 0,5 часа, затверждение через – 48 часов, полностью покрытие формируется в течение 6 недель.
ОСОБЕННОСТИ	Краска 3 в 1. Является нейтрализатором ржавчины, грунтом и конечным покрытием в одной банке. Содержит эпоксидную синтетическую смолу и антикоррозийный пигмент. Результат достигается даже при покрытии одним слоем. Блокирует ржавчину и защищает металл от коррозии на длительный срок. Не теряет своих свойств при смешивании различных цветов из каталога, а также для получения индивидуального цвета может смешиваться с краской «Сента Миофе».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется непосредственно на все виды черного металла, гальваники (оцинковки) и алюминия. Используется как краска для металлических поверхностей при работах на строительстве, для крыш, машин, садовой мебели, гаражей, дверей, заборов, водопроводов, станков. Используется для нанесения на деревянные и пластиковые поверхности. Быстро сохнет на воздухе и образует прочную защитную пленку, предохраняющую металл от коррозии.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Наносится как краскопультом, так и кистью.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся ржавчины.
ПРИМЕНЕНИЕ	<u>Тщательно</u> перемешать краску. При использовании краскопульта рекомендуется добавлять 25-30% растворителя. Для создания надежного защитного покрытия следует нанести слой краски в 80микрон (один слой краски, нанесенной из краскопульта, составляет около 40 микрон). Для получения узорчатого (молоткового) эффекта разбавить на 30% растворителем. При нанесении распылителем, расстояние от поверхности должно быть 15-20 см, давление в распылителе 2 атм. В случае загустения краски разбавить синтетическим растворителем.
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+3 - +30 ⁰ С
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки, не выливать в канализацию.
СРОК ГОДНОСТИ	При комнатной температуре в оригинальной упаковке 5 лет, в герметично закрытой таре 1год.
РАСТВОРИТЕЛЬ	Синтетический Senta Hammer, Ксилол, 646 и 650 Вершина