

SENTA MIO^{fe} PAINT
(АНТИКОРРОЗИЙНАЯ КРАСКА СЕНТА МИОФЕ)

ТИП	Антикоррозийная, быстросохнущая, декоративная, текстурная краска последнего слоя, применяемая непосредственно на ржавчину. Основа – смесь эпоксидной модификации синтетической смолы, антикоррозийного пигмента и кристаллического оксида железа.
ВИД	Узорчатая (с «графитовым» эффектом).
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ по весу	65%
РАСХОД	11-12 м ² /л.
ФАСОВКА	0,750 л., 2,5 л
ВЕС БРУТТО	0,75л. – 0,9кг., 2,5л. – 2,9кг.
ВЫСЫХАНИЕ при 20 ⁰ С	Поверхностное – 15-30 мин, затвердение через – 24 часа, полностью покрытие формируется в течение 1 недели.
ОСОБЕННОСТИ	Краска 3 в 1. Является нейтрализатором ржавчины, грунтом и конечным покрытием в одной банке. Содержит эпоксидную синтетическую смолу, антикоррозийный пигмент и кристаллический оксид железа. Результат достигается даже при покрытии одним слоем. Благодаря своему составу краска образует на поверхности сухую пленку, надежно защищающую металл от воздействия влаги и образования ржавчины. Связывает ржавчину и защищает металл от коррозии на длительный срок. Не теряет своих свойств при смешивании различных цветов из каталога, а также для получения индивидуального цвета может смешиваться с краской «Сента Хаммер».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется непосредственно на все виды черного металла, гальваники (оцинковки) и алюминия. Используется как краска для металлических конструкций при строительных работах, для окраски крыш, машин, садовой мебели, гаражей, дверей, заборов, водопроводов, станков. Используется для нанесения на деревянные, пластиковые или бетонные поверхности. Быстро сохнет.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Наносится как краскопультом, так и кистью.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся ржавчины.
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+3 - +30 ⁰ С
ПРИМЕНЕНИЕ	<u>Тщательно перемешать краску.</u> При использовании краскопульта рекомендуется добавлять 25-30% растворителя. Для создания надежного защитного покрытия следует нанести слой краски в 80микрон (один слой краски, нанесенной из краскопульта, составляет около 40 микрон). В случае загустения краски разбавить синтетическим растворителем. При нанесении распылителем, расстояние от поверхности должно быть 15-20 см, давление в распылителе 2 атм.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки, не выливать в канализацию.
СРОК ГОДНОСТИ	При комнатной температуре в оригинальной упаковке 5 лет, в герметично закрытой таре 1год.
РАСТВОРИТЕЛЬ	Синтетический Senta, Ксилол, 646 и 650 Вершина