

StoColor Top

Матовая, дисперсионная краска.

Характеристика					
Свойства		Очень хорошая укрывистость. Слабое внутреннее напряжение. Высокая паропроницаемость водоотталкивающая. Армирует за счёт специально добавленных волокнистых частиц.			
Область применения		Только для наружных работ.			
Технические данные					
Группа продуктов		Дисперсионная фасадная краска.			
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, белые пигменты, неорганические пигменты, карбонат кальция, тальк, силикатные наполнители, вода, аддитивы, консерванты, эфир, спиры, алифаты.			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
		Плотность	DIN 53 217	1,4	g/cm ^{3 1)}
		Нерастворимые частицы (твёрдые вещества)	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	59	M-%
		pH-уровень	VIQP 011 (Sto intern)	7-8	
		Паропроницаемость			
		Удельная плотность V	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	15 ³⁾	g/(m ² ·d)
		sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	1,4 ⁵⁾	m
		Водопроницаемость	DIN EN 1062-3	0,05 ^{3) 4)}	kg/(m ² ·h)
		Яркость	DIN 53 778	95	%
		Белизна	CIE	79	%
		Толщина слоя	DIN EN 1062-1	100-200	µm
		Глянец	DIN EN 1062-1	3 ⁶⁾	
		Покрывающая способность	DIN 53 778	98	%
		1) g/cm³ = kg/l 2) Пробы высушенные при 23 °C имеют отличия 3) Максимальное значение 4) Класс 3 (низкий) 5) Минимальное значение 6) при 85 ° полуматовая При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
		Рекомендации по обработке			
Основа		Основа должна быть чистой, сухой и несущей, не содержать крошек, строительного мусора, спечённых слоёв и отслоения.			
Первичная обработка основы		Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить			
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв		Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы можно развести водой на max 10% Промежуточный слой.: StoColo Top . развести водой на max 10% Отделочный слой: StoColor Top . развести водой на max 5%			

StoColor Top

Матовая, дисперсионная краска.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	белый	Слой	0,18/м ²
	цветной	Слой	0,18/м ²
	Расход зависит от состояния основы и метода нанесения		
Обработка	Наносить кистью, валиком Последующая обработка через 8 часов (+20 °C / 65% относ. влажности). При повышенной влажности и низких температурах процесс высыхания замедляется ..		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	Белый и в соответствии StoColor System.		
Степень блеска	Матовая.		
Оттенок	С max 1%StoTint Aqua или StoColor Tint можно оттенять		
Возможности специальной регулировки	Противогрибковая и противомикробная защита поставляется(в виде защитной пленки). При заказе дополнительно обозначьте "Консервирующая пленка" (дополнительная плата). Следует учитывать, что защитное действие противогрибкового средства ограничено. Высокое щелочное воздействие сокращает действие защитной пленки. При заказе обязательно укажите "Консервирующая плёнка" (дополнительная цена).		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза и прямых солнечных лучей		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	04.06.2003		
	Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto		
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com			