

StoDecolit K / R / MP

Органически связанная внутренняя штукатурка. Со структурой под «Шубу»-**StoDecolit K**, «Бороздчатая»- **StoDecolit R** и «Моделируемая»- **StoDecolit MP**.

Характеристика				
Функция	Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных примесей. Не горючий, строительный материал класса A2 по DIN 4102 TÜF-печать высокого качества. Незначительная склонность к загрязнению.			
Оптика	Тонируется по системе StoColor-System.			
Обработка	Обрабатывается также машинным способом.			
Область применения				
Только для внутренних работ. На стены и потолки. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.				
Технические данные				
Группа продуктов	Органически связанная внутренняя штукатурка.			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, карбонат кальция, кизельгур, тальк, вода, аддитивы, связующие консерванты (без хлористых соединений).			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 18 555	1,7-1,9	g/cm ³ ¹⁾
	pH-уровень	VIQP 011	8,5-9,5	
	Паропроницаемость μ-уровень⁴⁾	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	150-200	
	Паропроницаемость sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	0,2	kg/(m ² ·vh)
	Нерастворимые частицы	VIQP 033/VILS 011	84	M-%
	Теплопроводность	DIN 4108	0,70	W/(m·K)
	¹⁾ g/cm ³ = kg/l ²⁾ вычислено при 23 °C ³⁾ вычислено из sd-уровня и толщины слоя При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке				
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки			
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие: Sto-Prep In , цветной тон которого, должен соответствовать цветному тону отделочного покрытия. Отделочное покрытие: StoDecolit K / R / MP			

StoDecolit K / R / MP

Органически связанная внутренняя штукатурка. Со структурой под «Шубу»- **StoDecolit K**, «Бороздчатая»- **StoDecolit R** и «Моделируемая»- **StoDecolit MP**.

Подготовка материала	Материал необходимо разбавить водой до обрабатываемой консистенции. Перед нанесением материала, его необходимо хорошо перемешать. При использовании машинной техники, необходимо установить соответствующую подачу воды.		
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	K-1,0мм белый/цветной K-1,5мм белый/цветной K-2,0мм белый/цветной K-3,0мм белый/цветной R-1,5мм белый/цветной R-2,0мм белый/цветной R-3,0мм белый/цветной MP- белый/цветной		2,1 кг/м ² 2,5 кг/м ² 3,7 кг/м ² 4,7 кг/м ² 2,2 кг/м ² 2,9 кг/м ² 4,1 кг/м ² 1,5-4,0 кг/м ²
	Расход зависит от состояния основы и метода нанесения Приведенные данные – ориентировочны. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Обработка	StoDecolit наносится на величину зерна, мастерком или гладилкой из нержавеющей стали а затем разравнивается Структурирование: Материал с размером зерна от 1мм до 3мм структурируется при помощи мастерка или гладилки, из нержавеющей стали или из пластика. StoDecolit обрабатывается при помощи Sto-вороночного пистолета (Sto-Trichterpistole) или другими подходящими машинами (мелко зернистые). Дальнейшая обработка после высыхания, как правило через 24 часа (при +20 °C /65% влажности воздуха).		
Высыхание	Указания к высыханию: Предусмотренные гипсовые шпаклёвочные массы, при устройстве потолков из гипсокартона, могут быть особенно чувствительны к влажности. И это может привести к вздутию и разбуханию шпаклёвочной массы, что в конечном итоге может привести к откалыванию поверхности. Поэтому Союз гипсовой индустрии рекомендует, обеспечить быстрое высыхание поверхности, при достаточной температуре и проветривании.		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	В натурально белом цвете и по всем цветам StoColor System. Указание: При цветном тонирование, за счёт пигментной пасты, в краску заносится небольшое количество растворителя.		
Оттенок	Оттеняется с макс. 1% StoTint Aqua		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		

StoDecolit K / R / MP

Органически связанная внутренняя штукатурка. Со структурой под «Шубу»-**StoDecolit K**, «Бороздчатая»- **StoDecolit R** и «Моделируемая»- **StoDecolit MP**.

Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	10.08.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	