



StoLook Decor grob

Устойчивая к истиранию грубозернистое покрытие для потолков и стен. 3-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Характеристика				
Функция	Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных примесей. TÜF-печать высокого качества. Без фоггинг активных веществ. Устойчива к истиранию по DIN 53 778.			
Оптика	Белое Ограниченное тонирование по системе StoColor-System.			
Область применения				
Для внутренних работ на потолки. Экономное и декоративное, структурное покрытие для потолков. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.				
Технические данные				
Группа продуктов	Декоративное покрытие.			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, оксид титана, карбонат кальция, тальк, силикатные наполнители, вода, аддитивы, связующие консерванты (без хлористых соединений).			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 53 217	1,4	г/см ³ ¹⁾
¹⁾ г/см ³ =кг/л При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.				
Рекомендации по обработке				
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки			
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие: Нанести в один раз Sto дисперсионную краску, валиком или распылителем (например StoColor In). Неровную поверхность и выемки сначала необходимо зашпаклевать (например StoLevel In F или StoLevel Plan). Отделочное покрытие: StoLook Decor grob			
Подготовка материала	Перед нанесением распылителем, соответственно необходимо материал разбавить до макс. 5% водой .			
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход	
	Белый / цветной	Как отделочное покрытие	0,8-1,0 кг/м ²	
При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.				



StoLook Decor grob

Устойчивая к истиранию грубозернистое покрытие для потолков и стен. 3-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Обработка	Приборы распылительные: Sto-вороночный пистолет (Sto-Trichterpistole):-наконечник: 6/8мм. Распылительные установки Inomt M8 и Strobot 326: -наконечник: 6,5/8,5 мм. Примерно после 4–6 часов порочная к прикосновениям, через 24 часа, полное высыхание (при +20°C /65% влажности воздуха).
Высыхание	Указания к высыханию: Предусмотренные гипсовые шпаклёвочные массы, при устройстве потолков из гипсокартона, могут быть особенно чувствительны к влажности. И это может привести к вздутию и разбуханию шпаклёвочной массы, что в конечном итоге может привести к откалыванию поверхности. Поэтому Союз гипсовой индустрии рекомендует, обеспечить быстрое высыхание поверхности, при достаточной температуре и проветривании.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой
Поставка	
Цвет тонов	Белый и по StoColor System цифры которой оканчиваются на 6-8. 13. 22-24.
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	10.08.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	