

StoLook Fondo

Декоративная минеральная шпаклёвка на основе извести.

Характеристика	
Функция	Приятная жилая атмосфера в помещении, за счёт высокого поглощения влаги. Высокая паропроницаемость. Не горюча, так как чисто минеральная.
Оптика	Матовая Тонируемая
Область применения	Только для внутренних поверхностей. Минеральная шпаклевочная масса с гидратом извести и грубой мраморной муки, для ликвидации мелких неровностей и как финишная подготовка для таких покрытий как: StoLook Marmorino, StoLook Effetto, StoLook Veneziano. StoLook Fondo также применяется для декоративной техники и служит как основа для StoLook Lasura (лазурь покрывают щёткой, губкой и тд). Не наносить на влажную и загрязненную поверхность.
Технические данные	
Группа продуктов	Декоративная шпаклёвка
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: гидрат извести, мраморная мука, вода, гликоль, добавки, консерванты.
Рекомендации по обработке	
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Равномерно нанести StoPrep In. Промежуточное покрытие : StoLook Fondo Отделочное покрытие: StoLook Fondo За счёт различной техники по обработке, возможны разные виды поверхностей. StoLook Fondo classico (смотри обработку) StoLook Fondo travertino* StoLook Fondo rustico* StoLook Fondo antico* * детализированный инструктаж по запросу. Другие поверхности могут производиться при помощи StoLook Marmorino, StoLook Veneziano, StoLook Lasura и StoLook Wax.
Приготовление материала	Готов к применению

StoLook Fondo

Декоративная минеральная шпаклёвка на основе извести.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	Цветной	Classico-1. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Classico-2. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Travertino-1. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Travertino-2. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Rustico-1. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Rustico-2. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Antico-1. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	Цветной	Antico-2. Раб.приём	0,8-1,0кг/м ²
	В зависимости от основания		
Обработка	<p>StoLook Fondo classico: В зависимости от основания (шероховатости) необходимо всю площадь зашпаклевать 1-2 раза при помощи StoLook Fondo на величину зерна (время высыхания 12 часов). Заключительную шпаклёвку после достаточного натяжения StoLook Fondo необходимо разгладить или затереть при помощи чистой кельмы тёрки и воды. Общие сведения: StoLook Fondo содержит грубый цветной мраморный песок, для того чтобы заполнять шероховатые основания. Затёртая StoLook Fondo служит основанием StoLook Lasura. Разглаженная или структурная StoLook Fondo может за счёт нанесения StoLook Marmorino ещё больше облагородить. Впитывающие основания необходимо хорошо намочить. При очень высокой влажной нагрузке или непосредственный контакт с водой, защитить поверхность можно при помощи специального воска StoLook Wax forte. StoLook Wax и StoLook Wax forte наносить на хорошо затвердевшую поверхность (время высыхания по меньшей мере 1 неделя). При слишком раннем нанесении воска, на поверхности могут появиться пятна выделения или белые отсвечивания.</p>		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	По цветной тонирующей карте Linea di calce		
Тонировка	Использовать только стойкие к щелочам тонирующие пасты (напр. StoTint Aqua).		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	03.03.2004		
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>		
<p>Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com</p>			