

StoLook Lasura

Прозрачная, тонирующаяся лазурь. 2-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Характеристика									
Функция	Без содержания растворителей, смягчителей и вредных примесей. Паропроницаемая. Устойчива к истиранию по DIN 53 778.								
Оптика	Матовая по DIN 13 300. Тонируется при помощи StoTint Aqua.								
Область применения									
Для внутренних поверхностей. StoLook Lasura это декоративное покрытие на стены во внутреннем помещении. Представительные площади в отелях / школах / фойе / кафе-бар / бистро / коридоры / и тд. могут создаваться индивидуально. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.									
Технические данные									
Группа продуктов	Декоративная шпаклёвка.								
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, силикатные наполнители, вода, аддитивы, связующие консерванты (без хлористых соединений).								
Параметры	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии</th> <th>Нормативы</th> <th>Показатель</th> <th>Единица</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плотность</td> <td>DIN 53 217</td> <td>1,0</td> <td>g/cm³ 4)</td> </tr> </tbody> </table>	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица	Плотность	DIN 53 217	1,0	g/cm ³ 4)
	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица					
Плотность	DIN 53 217	1,0	g/cm ³ 4)						
¹⁾ г/см ³ =кг/л При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.									
Рекомендации по обработке									
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки								
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить								
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C								
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие: Структурные покрытия (например StoLook Fondo, StoDecolit MP) Отделочное покрытие: StoLook Lasura								
Подготовка материала	StoLook Lasura готова к обработке. При существовании различной впитывающей поверхности, можно материал разбавить до нужной консистенции водой. Оттеняется StoLook Lasura пигментными концентратами, как например StoTint Aqua.								
Расход	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Способ нанесения</th> <th>Расход</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>На слой, в зависимости от состояния основания.</td> <td>0,02-0,1 л/м²</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Способ нанесения	Расход		На слой, в зависимости от состояния основания.	0,02-0,1 л/м ²		
	Артикул	Способ нанесения	Расход						
	На слой, в зависимости от состояния основания.	0,02-0,1 л/м ²							
При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.									

StoLook Lasura

Прозрачная, тонирующаяся лазурь. 2-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Обработка	StoLook Lasura тонирующая при помощи StoTint Aqua может наноситься щёткой, натуральной губкой, материей или другими инструментами. Оптимальным считается нанесение в две рабочие операции, чтобы создать глубину поверхности. А различные лазурные цветовые тона, друг на друге создадут картину полной гармонии. Важно чтобы цветовые пигменты на структурах собирались и при оптическом высказывании площади действовали. Указания: Техника лазури, технически индивидуальна. И цветовые образцы поэтому уникальны.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой
Поставка	
Цвет тонов	Прозрачная.
Степень блеска	Матовая.
Тонирование	При помощи StoTint Aqua, максимально 1%
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	10.08.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet <http://www.sto.de>
e-mail infoservice@sto.eu.com