

StoLook Marmorino

Неорганически связанная гладкая шпаклевка на основе извести

Характеристика			
Функция	<p>Приятная жилая атмосфера в помещении, за счёт высокого поглощения влажности. Высокая паропроницаемость. Не горюча, так как чисто минеральная.</p>		
Оптика	Тонируемая		
Область применения	<p>Для высоко-декоративного обустройства внутренних помещений. StoLook Marmorino особенно рекомендуется для : банков, исторических помещений, гостиниц, магазинов, юридических канцелярий, представительских офисов и врачебных клиник, конференц-залы, галереи и музеи, а также в частных помещениях. Не наносить на влажную и загрязненную поверхность.</p>		
Технические данные			
Группа продуктов	Эффективное покрытие		
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: гидрат извести, мраморная мука, вода, гликоль, добавки, консерванты.		
Рекомендации по обработке			
Основа	<p>Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки</p>		
Первичная обработка основы	<p>Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить</p>		
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C		
Последовательность слоёв	<p>Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие : StoLook Marmorino Отделочное покрытие: StoLook Marmorino За счёт различной техники обработки, возможны разные виды поверхностей. StoLook Marmorino classico (смотри обработку) StoLook Marmorino cielo* StoLook Marmorino fantastico* * детализированный инструктаж по запросу. «Опечатавающее» покрытие: StoLook Wax (при необходимости).</p>		
Подготовка материала	Готов к применению		
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	Цветной	Classico-1. Раб.приём	0,15-0,25кг/м ²
	Цветной	Classico-2. Раб.приём	0,15-0,25кг/м ²
	Цветной	Classico-3. Раб.приём	0,15-0,25кг/м ²
	Цветной	Cielo-1. Раб.приём	0,35-0,45кг/м ²
	Цветной	Cielo-2. Раб.приём	0,25-0,35кг/м ²
	Цветной	Fantastico-1. Раб.приём	0,15-0,25кг/м ²
	Цветной	Fantastico-2. Раб.приём	0,55-0,65кг/м ²
	На гладкую поверхность		

StoLook Marmorino

Неорганически связанная гладкая шпаклевка на основе извести

Обработка	<p>StoLook Marmorino classico: Шероховатое основание: В зависимости от основания необходимо зашпаклевать 1-2 раза при помощи StoLook Fondo на величину зерна (время высыхания 12 часов). Заключительную шпаклёвку StoLook Fondo необходимо разгладить при помощи чистой кельмы и воды. Гладкое основание: Первый раз нанести StoLook Marmorino и зашпаклевать по всей площади «штучным» методом (время высыхания 12 часов). После лёгкого высыхания, при помощи шпателя без усилий снять выступающие заусеницы (если имеются). Среднее шпаклевание StoLook Marmorino в 1-2 пласта «штучным» методом (время высыхания 6 часов). Заключительное шпаклевание: Нанести StoLook Marmorino «штучным» методом при помощи специальной кельмы StoLook Marmorino Kelle. Примерно после 3-5м² (в зависимости от температуры) подготовленную площадь необходимо «застеклить» (поверхность начинает блестеть), при помощи жёстких, отшлифованных и отполированных краёв StoLook Marmorino Kelle. Указание: Шпаклёвочная техника StoLook Marmorino, на оптически принадлежащих друг другу площадях, должна выполняться одной персоной, так как каждый работник имеет свой собственный «почерк». «Застекление» могут производить один или несколько работников. Защищающее покрытие, если необходимо: При существовании опасности жидкого загрязнения, поверхность необходимо покрыть защитной плёнкой StoLook Wax. При очень высокой влажной нагрузке или непосредственный контакт с водой, защитить поверхность можно при помощи специального воска StoLook Wax forte. StoLook Wax и StoLook Wax forte наносить на хорошо затвердевшую поверхность (время высыхания по меньшей мере 1 неделя). При слишком раннем нанесении воска, на поверхности могут появиться пятна выделения или белые отсвечивания.</p>
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой
Поставка	
Цвет тонов	По цветной тонирующей карте Linea di calce
Тонировка	Использовать только стойкие к щелочам тонирующие пасты (напр. StoTint Aqua).
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)

StoLook Marmorino

Неорганически связанная гладкая шпаклевка на основе извести

Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	23.01.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	