

## StoSilent Fix

Заполнитель швов на гипсовой основе для StoSilent Panel.

Характеристика							
<b>Свойства</b>	Хорошее схватывание. Высокие клеящие свойства. Высокие водо-поддерживающие способности.						
<b>Обработка</b>	Лёгкая, эластичная обработка.						
Область применения							
	Для внутренних работ. При обработке необходимо учитывать, инструкцию по обработке акустической плиты StoSilent Panel. StoSilent Fix не смешивать с другими материалами.						
Технические данные							
<b>Группа продуктов</b>	Клей для швов						
Рекомендации по обработке							
<b>Основа</b>	Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, а также не содержать крошек строительного мусора, и отделяющихся частиц.						
<b>Первичная обработка основы</b>	Проверить основу на несущую способность						
<b>Температура применения</b>	Минимальная температура воздуха и основы + 10 °C						
<b>Подготовка материала</b>	StoSilent Fix высыпать в чистую и холодную воду, до того момента, чтобы он был виден на поверхности. Перемешать гипсовой келью или другим похожим инструментом до однородной и соответствующей для обработке массы. Ёмкость для растворения и инструменты должны быть чистыми						
<b>Время обработки</b>	Время обработки уже перемешанного и готового к использованию StoSilent Fix составляет 20 минут. Из этого следует, что нужно столько материалов подготавливать, сколько в течении примерно 45 минут будет использовано. После материал не использовать, а приготовить новую смесь.						
Расход	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Способ нанесения</th> <th>Расход</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Для приклеивания</td> <td>0,3 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Способ нанесения	Расход		Для приклеивания	0,3 кг/м <sup>2</sup>
	Артикул	Способ нанесения	Расход				
	Для приклеивания	0,3 кг/м <sup>2</sup>					
Точный расход материала рассчитывается на объекте.							
<b>Обработка</b>	Перемешанная шпаклевка StoSilent Fix заполняется в картуш со средней насадкой и наносится на середину края плиты. Как альтернатива StoSilent Fix можно наносить шпателем на швы. Готовый шпаклёвочный материал прикладывают на край плит так, чтобы при стыковании их, склеивание происходило по всей площади края плит. Следующие плиты придвинуть и склеить со стороны. При этом StoSilent Fix не надавливать на несущие шины. Выступающий материал после 30 минут отколоть. Не вытягивать на ноль.						
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть Водой						

## StoSilent Fix

Заполнитель швов на гипсовой основе для StoSilent Panel.

<b>Хранение</b>	
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом месте.
<b>Срок хранения</b>	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
<b>Особые указания</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
<b>Действительно от</b>	28.01.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>

**Hauptsitz Sto AG**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen  
Tel. (0 77 44) 57 10 10  
Fax. (0 77 44) 57 20 10  
Internet <http://www.sto.de>  
e-mail [infoservice@stoeu.com](mailto:infoservice@stoeu.com)