

## StoPrim Plex

Универсальная грунтовка без растворителей, смягчителей и вредных добавок на базе акрилата.

Характеристика																	
<b>Свойства</b>	Без растворителей, пластификаторов и вредных добавок. TÜV-проверено. Укрепляет поверхность. Хорошая глубокая проникающая способность, Очень хорошо схватывает и укрепляет поверхность. Регулируемая впитываемость.																
Область применения																	
	Для внутренних и наружных работ. В качестве грунтовки для минеральной основы и прочного старого покрытия, хрупких поверхностей и впитывающих оснований, для укрепления старых меловых окрасок и для уменьшения впитывания пористых поверхностей. StoPrim Plex прекрасно подходит для грунтовки таких пористых и впитывающих поверхностей как штукатурка, необожженный кладочный кирпич, пористый бетон и т.д..																
Технические данные																	
<b>Группа продуктов</b>	Грунтовка																
<b>Состав</b>	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, вода, добавки, консерванты.																
<b>Параметры</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии</th> <th>Нормативы</th> <th>Показатель</th> <th>Единица</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Плотность</b></td> <td>DIN 53217</td> <td>1,0</td> <td>g/cm<sup>3</sup> <sup>1)</sup></td> </tr> <tr> <td><b>Нерастворимые частицы</b></td> <td>VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)</td> <td>8,6</td> <td>M-%</td> </tr> <tr> <td><b>PH-уровень</b></td> <td>VIQP 011 (Sto intern)</td> <td>7,5-8,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1)</sup> g/cm<sup>3</sup> = kg/l При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.</p>	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица	<b>Плотность</b>	DIN 53217	1,0	g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	<b>Нерастворимые частицы</b>	VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)	8,6	M-%	<b>PH-уровень</b>	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5	
Критерии	Нормативы	Показатель	Единица														
<b>Плотность</b>	DIN 53217	1,0	g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>														
<b>Нерастворимые частицы</b>	VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)	8,6	M-%														
<b>PH-уровень</b>	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5															
Рекомендации по обработке																	
<b>Основа</b>	Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц.																
<b>Первичная обработка основы</b>	Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя.																
<b>Температура применения</b>	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C																
<b>Подготовка материала</b>	Материал готовый к применению, при нанесении на пористую (впитывающую) основу можно развести водой.																
<b>Расход</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Способ нанесения</th> <th>Расход</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Про слой,</td> <td>0,4 л/м<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Способ нанесения	Расход		Про слой,	0,4 л/м <sup>2</sup>										
Артикул	Способ нанесения	Расход															
	Про слой,	0,4 л/м <sup>2</sup>															
	Точный расчет определяется на объекте.																
<b>Обработка</b>	StoPrim Plex можно наносить и обрабатывать вручную при помощи кисти. Дальнейшая обработка после высыхания, как правило, на следующий день (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха).																
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.																

## StoPrim Plex

Универсальная грунтовка без растворителей, смягчителей и вредных добавок на базе акрилата.

<b>Поставка</b>	
<b>Цвет</b>	Бесцветная.
<b>Хранение</b>	
<b>Условия хранения</b>	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.
<b>Срок хранения</b>	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
<b>Особые указания</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
<b>Действительно от</b>	06.03.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
<b>Hauptsitz Sto AG</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet <a href="http://www.sto.de">http://www.sto.de</a> <b>e-mail</b> <a href="mailto:infoservice@sto.eu.com">infoservice@sto.eu.com</a>	