## **Sto-Putzgrund**

Наполненное, пигментированное органически связанное предварительное покрытие.

Характеристика					
Свойства	Очень хорошо содействует схватыванию.				
020110124		ния			
	Продлевает время открытой обработки штукатуривания. Устойчив к щелочам по DIN 18 558.				
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Оптика	Регулирует впитываемость. Тонируется по системе STO-Color.				
	топируется по системе это-соют.				
Область применения	Пля норужин у робот				
	Для наружных работ.				
	Пигментированное с наполнителем промежуточное покрытие для последующего нанесения силиконовой или органической				
	штукатурки. Не наносить на влажную или загрязненную поверхность.				
Технические данные	Fa				
Группа продуктов	Грунтовка				
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимер				
	дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, карбонат				
	кальция, двуокись кремния, тальк, вода, алифаты, гликоль, эфир,				
- <u>-</u>	добавки, консерван		П	T	
Параметры	Критерии Плотность	<b>Нормативы</b> DIN 53217	<b>Показатель</b> 1,5	<b>Единица</b> g/cm <sup>3 1)</sup>	
	TISTO THOUSE	DIIV GOZII	1,0	g/0111	
	$^{1)} g/cm^3 = kg/l$				
	При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого				
	природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.				
Рекомендации по		родо ото наводот к поше.		амого продукта.	
обработке					
Основа	Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать микроорганизмов, пыли и отделяющихся частиц.				
	Отслаивающую штукатурку удалить. Новая нижняя штукатурка должна быть выдержана не менее 14 дней.				
Первичная обработка	Поверхность предварительно тщательно очистить (под напором				
основы	пара). При наличии грибка или плесени поверхность предварительно обработать при помощи StoPrim Fungal или StoPrim Fungal С. При наличии на поверхности никотина или копоти ее необходимо обработать StoPrim LP после соответствующей подготовки. Проверить прочность обрабатываемой поверхности. Непрочные				
_	слои удалить.				
Температура	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °С, при более				
применения	низких температурах и повышенной влажности применять Sto-				
	Putzgrund QS.				
Последовательность	Грунтовочный слой				
слоёв	При очень пористой основе - StoPrim Plex или StoPrim Micro. Промежуточный слой: Sto-Putzgrund Отделочный слой: силиконовые или органические штукатурки.				
Подготовка	Sto-Putzgrund готов к обработке и в зависимости от основы				
материала	разводится водой макс до 10 %. Перед нанесением материал хорошо размешать.				
Dooyo	Для минеральной основы разведение макс. до 5% водой				
Расход	Артикль	Способ нанес		Расход	
	Белый	Про слой, Про слой	0,3 кг	/ <b>M</b>	
	Цветной		0,3 кг	/ M	
	гочныи расчет опр	еделяется на объек	те.		

## **Sto-Putzgrund**

Наполненное, пигментированное органически связанное предварительное покрытие.

Γ				
Обработка	Грунтовку можно наносить и обрабатывать вручную при помощи			
	кисти, валика или аэрозолем. Дальнейшая обработка после			
	высыхания, как правило, на следующий день (+ 20 ℃/65%			
	относительная влажность воздуха).			
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой			
Поставка				
Цвет	Цвет натуральный и тонируется по системе StoColor System			
Тонировка	При помощи StoColor или StoTint Aqua макс. до 1%			
Возможности	Противогрибковая и противомикробная защита поставляется(в виде			
специальной	защитной пленки). При заказе дополнительно обозначьте			
регулировки	"Консервирующая пленка" (дополнительная плата). Следует			
	учитывать, что защитное действие противогрибкового средства			
	ограничено. Высокое щелочное воздействие сокращает действие			
	защитной пленки. Sto-Silikatputz может поставляться дополнительно			
	с защитной плёнкой. При заказе обязательно укажите			
	"Консервирующая пленка" (дополнительная цена).			
Хранение				
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.			
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до (см. упаковку)			
Особые указания				
Меры	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и			
предосторожности	безопасности смотри в листах безопасности.			
Действительно от	03.03.2004			
	Применение, не учтенное в этой технической информации,			
	должно быть согласовано со специалистами Sto			
Hauptsitz Sto AG				
Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen				
Tel. (0 77 44) 57 10 10				
Fax. (0 77 44) 57 20 10				
Internet http:/www.sto.de				
e-mail infoservice@stoeu.com				
miosci vicc@stocu.com				